



ADESIVO UNAFLEX 1441 VR TF

Propriedades:

Aparência: Xarope amarelado

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos e cetônicos

Viscosidade: Média

Teor de Sólidos: Alto

Tempo Aberto: 1 Hora

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: Calçadista

Escolha a Categoria: Setor de Montagem

CARACTERÍSTICAS

- Excelente desempenho de colagem com altíssima resistência térmica.
- Adesivo apresenta altíssimo grau de cristalização, o que significa colagens instantâneas com força equivalente a colagem final (24h de cristalização).
- Fácil aplicação e ótimo rendimento.
- Confere colagens duradouras com alta performance no teste de envelhecimento (“hidrólise”).
- Aplicação por pincel, rolete.
- Isento de tolueno.

INDICADO PARA

- Na produção de sapatos masculinos e femininos, botas, sandálias, chinelos, malas de viagens, bolsas, carteiras, cintos e artesanatos.

MODO DE USAR

- As superfícies a serem coladas devem estar isentas de óleo, pó, umidade, etc. Caso seja necessário limpar, utilizar a linha Thinner Una.
- Aplicar o adesivo com pincel ou rolete, nas duas partes a serem coladas.
- Aguardar a secagem (mínimo de 10 minutos, podendo variar de acordo com as condições de umidade e temperatura local), não exceder o tempo aberto indicado.
- Em materiais mais porosos, aconselhamos usar duas demãos do próprio adesivo, sendo a segunda demão aplicada apenas após a secagem completa da primeira.
- Após a aplicação e secagem completa do adesivo, juntar as partes exercendo forte e uniforme pressão.
- Para colagens especiais nas quais os substratos serão submetidos a substâncias químicas, água, detergentes, sabões, óleos ou a ação do calor; recomendamos a utilização do catalisador Unadur RN/RN 211. A função do agente catalisador Unadur é elevar a resistência térmica/mecânica/química da junção adesiva, isto irá garantir colagens eficientes e duradouras.
- Usar na proporção de 1% a 6 %, sobre o peso do adesivo, homogeneizar lentamente os dois produtos, aguardar 10 minutos e iniciar a aplicação da mistura, seguindo as indicações acima citadas.
- Caso seja necessário reativar o adesivo, usar sistema de aquecimento ou solvente (Linha Thinner Una).
- Este adesivo possui versões mais grossa e mais fina, adequado a necessidade e porosidade dos substratos a serem colados.

ARMAZENAGEM, PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

- As embalagens devem ser armazenadas em local seco e em temperatura amena. Caso já tenham sido utilizadas, certificar que suas tampas estejam fechadas adequadamente antes de armazenar novamente.
- Produto Inflamável. Por conter solventes, cujos vapores são inflamáveis, indicamos utilizar, manipular e estocar este produto em ambiente bem ventilado, longe de fontes de calor ou fogo. Não fumar no local da aplicação, manipulação e estocagem.

• As informações e recomendações aqui encontradas são o resultado das nossas experiências e que acreditamos estarem corretas. Desta forma nenhuma garantia é feita em relação às informações aqui contidas. Recomendamos teste prévio por parte do usuário para certificar-se da finalidade do produto, assumindo assim, total responsabilidade pelo êxito. Não nos responsabilizamos ou assumimos



responsabilidade por quaisquer efeitos nocivos que possam ser causados pela exposição a nossos produtos. Os clientes/usuários deste produto devem cumprir todas as leis, regulamentos de saúde e segurança vigentes. Para maiores informações, favor entrar em contato com nossa ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

EMBALAGENS

Embalagens disponíveis: • Lata (15 kg) • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,85 kg) • 12 Latas (0,75 kg) • 72 Latas (0,2 kg)